

**SILPAT®****AFDICHTINGSPASTA VOOR HET AFDICHTEN VAN METALEN  
SCHROEFDRAADVERBINDINGEN.****Vlekken/resten:** Resten verwijderen met een ontvetter.**TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN****Waterbestendigheid:** Zeer goed**Temperatuurbestendigheid:** -20°C tot +130°C**TECHNISCHE SPECIFICATIES****Basisgrondstof:** Minerale olie**Kleur:** Groen**Viscositeit:** Pasteus**Dichtheid:** ca. 1,36 g/cm<sup>3</sup>**HOUDBAARHEID**

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

**PRODUCTOMSCHRIJVING**

Afdichtingspasta voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen.

**TOEPASSINGSGBIED**

Het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen zoals o.a. bij gas-, water- (CV-installaties) en perslucht systemen. Voor water gebruiken in combinatie met hennep. Voor aardgas, propaan- en butaangas gebruiken zonder hennep. Gas: -20°C tot +70 °C, max. 5 bar. Water: 95°C, max. 16 bar: 130°C, max. 7 bar. Niet geschikt voor zuurstof.

**EIGENSCHAPPEN**

- Hardt niet uit
- Blijvend nastelbaar
- Demontabel
- Absolute afdichting
- Temperatuurbestendig van -20°C tot +130°C

**KEUREN/NORMERINGEN**

EN 751-2: Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gasses and hot water. Part 2 Non Hardening jointing compound.

**VOORBEREIDING**

**Voorbehandeling oppervlakken:** Oppervlakken goed reinigen en ontvetten.

**VERWERKING****Gebruiksaanwijzing:**

1. Hennep (water) of acrylvezel (gas) aanbrengen op de schroefdraad (met de schroefdraad meedraaien).
2. Pasta royaal en gelijkmatig aanbrengen op de gehele schroefdraad.
3. Verbinding monteren.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met adviezen.